



ProColor

Различные цвета

ОКРАШИВАНИЕ



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIN EN 15371
F-95730-122

Окрашивание без наплывов

Колорант для паркета на основе растворителей. Высыхает независимо от климатических условий, не образует наплывов и поэтому может покрываться любыми лаками LOBA на водной основе.

- Огромный выбор индивидуальных решений декора
- Простота и надежность в работе
- Все цвета могут смешиваться между собой
- Многочисленные возможности комбинирования

Область применения:

Для окрашивания паркета и напольных покрытий из древесины.

Характеристики продуктов

АПТ. №			
11012	750 мл	12	432

Все цвета имеются также в маленьких упаковках в качестве образцов.

Сухой остаток

5 ±2%

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 18 месяцев.
Не является опасным грузом согласно ADR.
Устойчиво к воздействию минусовых температур.

GISCODE

G1



Без гарантии полного соответствия цвета

Указания по нанесению

- Поверхность должна быть отшлифована надлежащим образом. Пол должен быть сухим и не содержать старых покрытий, масла, жира, воска, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений.
- Оптимальные условия для нанесения: температура в помещении от +15°C до +25°C, температура пола от +15°C до +22°C, относительная влажность воздуха 40% - 75%, температура материала от +18°C до +25°C, макс. влажность древесины 12%, рабочие помещения должны быть достаточно вентилируемыми.
- Для предотвращения повреждений паркета при обработке следует ориентироваться на среднегодовые показатели микроклимата в помещении.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATool.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также качество проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате цвет. Поэтому мы настоятельно рекомендуем до начала работ нанести масло на отшлифованный по технологии данного строительного объекта образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.
- Соблюдать "Указания по шлифовке: окраска паркета" компании LOBA.
- Перед использованием цветных вариантов масла необходимо произвести пробное окрашивание на небольшом участке поверхности для оценки получающегося цвета и общего вида. Цвета можно смешивать между собой. Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости следует добавить бесцветный вариант масла. Для равномерного окрашивания необходимо насыщение поверхности пигментами, поэтому разбавлять продукт можно только в следующей пропорции: макс. три бесцветные части на одну цветную часть.
- Если на большой площади используется более одной упаковки, необходимо вылить материал из всех упаковок в одну большую емкость и тщательно перемешать.
- Обработанные маслом поверхности в результате глубокого проникновения пигментов в древесину не могут быть восстановлены до первоначального состояния.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

РАЗБАВИТЕЛИ

Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости смешать с бесцветным вариантом. Макс. 3 части бесцветного варианта на одну цветную часть.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Плоский шпатель LOBA / ок. 30-50 мл/м² (20-33 м²/л или 15-20 м²/упаковка) или

валик для нанесения масла LOBA Microfaser 60-80 как шиббер (не катать) / ок. 30-50 мл/м² (20-33 м²/л или 15-20 м²/упаковка) в зависимости от впитывающей способности основания. На смоченных водой поверхностях расход увеличивается в два раза.

Выровнять поверхность с помощью бежевого пада LOBA special-Pad.

Для повышения интенсивности цвета можно предварительно смочить поверхность водой. Предварительно ознакомиться с нашими советами и рекомендациями по технологии использования: "Смачивание деревянных полов водой перед окрашиванием с ProColor"

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Последующее нанесение лака минимум через 12 часов.

ЛАКИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАНЕСЕНИЯ:

Для высоких нагрузок:

- EasyFinish.
- Viva.

Для очень высоких нагрузок:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- Rush.

ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ:

ОСТОРОЖНО!! Не все виды шпатлевочных масс предназначены для этого. Во избежание проблем мы рекомендуем использовать шпатлевки LOBA EasyFill, VivaFill или в качестве альтернативы LOBA Fugenkittlösung.

НАНЕСЕНИЕ НА ПАРКЕТ И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ:

(любые цвета, кроме белого, а также дуба и других пород древесины с содержанием танина):

- Тщательно отшлифовать покрытие, (соблюдать инструкцию LOBA „Указания по шлифовке: окраска паркета“).
- Нанести ProColor, работая отдельными участками.
- Удалить излишки падом (бежевым падом LOBA special-Pad) до получения равномерной поверхности. (Один пад предназначен для обработки 10 м² поверхности).
- Высыхание в течение 12 часов.
- Нанести валиком три слоя лака на водной основе LOBA.

Указания по нанесению

НАНЕСЕНИЕ БЕЛОГО PROCOLOR НА ДУБ И ДРУГИЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ТАНИНА:

- Тщательно отшлифовать покрытие (соблюдать инструкцию LOBA „Указания по шлифовке: окраска паркета”).
- Нанести ProColor, работая отдельными участками.
- Удалить излишки падом (бежевым падом LOBA special-Pad) до получения равномерной поверхности. (Один пад предусмотрен для обработки 10 м² поверхности).
- Высыхание в течение 12 часов.

- Нанести валиком грунтовку LOBA PrimaSeal Plus.
- Высыхание в течение ок. 2 часов.
- Нанести валиком два слоя лака на водной основе LOBA.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

На старых полах с щелями в качестве альтернативы шпателю можно использовать валик для лака LOBA Microfaser 60-80 как шиббер (не катать).

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Указания по безопасности: При работе и высыхании продуктов с большим содержанием растворителей образуются воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому в рабочей зоне запрещены открытые источники огня и света, проведение сварочных работ, курение и т.п. Хорошо проветривать рабочие и складские помещения. Необходимо своевременно отключить электрические приборы в рабочих и соседних с ними помещениях, чтобы они остыли до начала работ. Избегать образования искр, в том числе на электроприборах. Держать плотно закрытыми емкости с продуктами. Удалить из зоны воздействия чувствительные к парам растворителей детали, растения или животных (аквариумы).

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.