



Дисперсионный порошковый паркетный клей IBOLA PPK-890

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Упаковка:

Пластиковая канистра ёмкостью 4,5 кг.

Цвет:

Бежевый

Консистенция:

Компонент А – сухая

Компонент В (вода 1,5 литра) – жидкая

Расход:

630г с помощью зубчатого шпателя А3

860г с помощью зубчатого шпателя А4

700г с помощью зубчатого шпателя А5

Инструмент для нанесения:

зубчатый шпатель с зубьями А3, А4, А5

Жизнеспособность:

45 минут

Температура нанесения:

+20°C

Минимальное время затвердения:

Около 24 часов

Полное затвердения:

Через 48 часов

Хранение:

В герметичном состоянии, сухом месте.

Средства очистки:

Теплая мыльная вода.

Полное затвердение:

Через 48 часов.

Морозоустойчивость:

Не боится мороза!

Условия окружающей среды:

Температура пола во время нанесения должна быть не ниже 15°C.

Относительная влажность воздуха в помещении 75%, максимальная влажность воздуха не должна превышать 65%.

Emicode:

EC1 plus

GIS код:

ZP1

Вид продукта:

Дисперсионный порошковый паркетный клей.

Особенности:

- устойчивый к старению;
- высокая прочность при сдвиге/срезе;
- экономичный расход;
- очень хорошее намачивание;
- быстрое развитие прочности;
- подходит для полов с подогревом.

Свойства и область применения:

Предназначен для приклеивания паркетной доски, мозаичного и штучного паркета.

Подготовка основания:

Основание должно быть ровным, прочным, без трещин и пыли, при необходимости предварительно обработанное грунтовкой IBOLA GP

Основание должно иметь поверхностную прочность, быть сухим в течение продолжительного времени. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.

Смешивание компонентов:

Налить в емкость для замешивания чистую и прохладную воду в количестве, указанном в соответствии с пропорцией смешивания. При равномерном помешивании добавить все содержимое тары.

Перемешивать до тех пор, пока не образуется однородная масса. Затем подождать 60 секунд и помешать ещё одну минуту.

Нанесение:

Необходимо смешивать такое количество клея, которое Вы сможете выработать за указанное рабочее время.

Нанести клей с помощью зубчатого шпателя на основание. Избегайте образования клеевых гнезд и слишком толстых слоев клея.

Затем уложить паркет на свеженанесённый клей, хорошо прижимая, обеспечивая максимально возможный контакт паркетных элементов с клеем и подбивая планки. При появлении напряжений внутри паркетных элементов необходимо сразу же утяжелить эти элементы, до момента застывания клея.

Осуществлять шлифовку и покрытие паркета возможно только по истечении достаточного времени отверждения.

Соблюдать рекомендации производителей напольных покрытий.

В спорных случаях проводить пробное приклеивание.

Соблюдать технические рекомендации.