



Твердый масло-воск с высоким содержанием сухого остатка

Neooil Hard Wax Oil NP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Условия нанесения:

- Оптимальными для нанесения являются температура 15-25°C
- Относительная влажность воздуха 50-60%.
- Во время работ необходимо обеспечить постоянную вентиляцию (не допускать сквозняков!)
- Избегать сильного солнечного света и избыточной сухости.

Расход:

Примерно 60-80 г/м² при нанесении валиком в зависимости от породы древесины.

Время сушки:

- Примерно 12 часов в зависимости от температуры и отн. влажности воздуха в помещении.
- Пол можно подвергать легким нагрузкам через 48 часов.
- Окончательная прочность достигается примерно через 7 дней.
- Ковры, дорожки и т. п. можно стелить на пол минимум через 7 дней.
- Время сушки определено при температуре 23°C и отн. влажности воздуха 50 %. Другие условия могут привести к значительному изменению времени высыхания.

Упаковка:

- 5 л

Хранение:

- 6 месяцев в закрытой заводской упаковке.
- Хранить в темном, прохладном и сухом месте.

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от воска, жира, масла, пыли и других загрязнений; щели и углубления должны быть заполнены шпаклевкой NEOLUX Wood Filler или NEOPUR Filler Solution (см. соотв. инструкции).

Применение:

Перед использованием масло-воск необходимо хорошо перемешать. На предварительно отшлифованную шкуркой P120-150 и очищенную поверхность наносится 2-3 слоя NEOOIL Hard Wax Oil при помощи мохерового валика NEOPUR (каждый последующий слой - после высыхания предыдущего) без промежуточной шлифовки пола.

Очистка инструментов:

При помощи специального растворителя NEOPUR Extra Solvent сразу после использования.

Меры безопасности:

Масло-воск огнеопасен, поэтому во время работы необходимо избегать источников открытого огня (проведения сварочных работ, курения и т.п.).