



Инновационная система для быстрого креативного окрашивания древесины Neopur Color Quick NEW!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Условия нанесения:

- Оптимальными для нанесения являются температура 15-25°C.
- Относительная влажность воздуха 50-60%.
- Во время работ необходимо обеспечить постоянную вентиляцию (не допускать сквозняков!).
- Избегать сильного солнечного света и избыточной сухости.

Расход:

Примерно 30-50 г/м² при нанесении шпателем.

Время сушки:

- Вторым слой Color Quick можно наносить через 60 минут, покрывать лаком или масло-воском - через 24 часа.
- Время сушки определено при температуре 23°C и отн. влажности воздуха 50%. Другие условия могут привести к значительному изменению времени высыхания.

Упаковка:

- 1 л
- 2,5 л

Хранение:

- 6 месяцев в закрытой заводской упаковке.
- Хранить в темном, прохладном и сухом месте.

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть отшлифована, очищена от жира, воска, пыли и других возможных загрязнений, щели и углубления должны быть хорошо выровнены шпаклевкой NEOLUX Wood Filler или NEOPUR Filler Solution (см.соотв.тех.описания). Перед тонированием поверхность должна быть очень хорошо прошлифована. Финишную шлифовку, в т.ч. по краям, нужно проводить абразивной сеткой K 120 при помощи однодисковой шлифовальной машины.

Внимание! Недостатки шлифования очень хорошо видны на окрашенной древесине.

Применение:

Перед нанесением Color Quick хорошо перемешать!

При необходимости, для придания древесине несколько иного оттенка, окрашивающее масло-концентрат смешать с другими оттенками Color Quick или разбавить NEOPUR Extra Solvent не более 10% (лучше не разбавлять). После подбора цвета обязательно провести пробное окрашивание древесины!

На предварительно отшлифованную и очищенную поверхность равномерно нанести 1 слой Color Quick при помощи шпателя. Через 5-10 минут располировать поверхность бежевым падом до полного удаления остатков масла.

Внимание! На поверхности и в фасках не должно оставаться масла Color Quick. Если необходимо, не ранее, чем через 60 минут нанести дополнительный слой Color Quick так, как было описано ранее. После полного высыхания масла (примерно через 24 часа) снова отполировать поверхность при помощи нового бежевого пада и покрыть 2-3 слоями лака на водной основе серии NEOLUX без промежуточной шлифовки. При окрашивании древесины при помощи Color Quick ARCTIC после полного высыхания масла необходимо нанести 1 слой NEOLUX Hydro Primer, а затем покрыть 1-2 слоями соответствующего лака. В качестве альтернативы, для финишного покрытия можно использовать масло-воск NEOOIL Hard Wax Oil (см.техн.описание продуктов).

Рекомендации по уходу:

Согласно ДИН 18356 полы с покрытием должны регулярно обрабатываться специальными средствами по уходу. Мы рекомендуем средства по уходу за полом NEOCARE (см. инструкции).

Очистка инструментов:

При помощи специального растворителя NEOPUR Extra Solvent сразу после использования.

Меры безопасности:

Масло огнеопасно, поэтому во время работ необходимо избегать источников открытого огня (проведения сварочных работ, курения).

Примечание:

Для достижения наилучшего результата необходимо тщательно изучить рекомендации по хранению и применению продукта и строго следовать им. В противном случае мы не можем гарантировать надлежащего качества выполнения работ.

Основные оттенки Color Quick NEW:

Color Quick NEW! бывает 9 оттенков.



Для получения новых оттенков продукты можно разбавлять и смешивать между собой.

