

Монтаж деревянной мозаики

Работы по монтажу деревянной мозаики необходимо выполнять после того, как закончены все внутренние отделочные работы. Во время монтажа и после него относительная влажность (RH) воздуха в помещении должна составлять от 40 до 60%, а температура от +18 до +24°C.

➤ **Адаптация к помещению**

Выдержать распакованную деревянную мозаику не менее суток в помещении, где она будет устанавливаться, с целью её адаптации (акклиматизации) к существующему климату помещения.

➤ **Требования к поверхности**

Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, прогрунтованной и без участков с отслоениями.

➤ **Разметка поверхности**

Сделать «сухую» раскладку мозаики и разметку облицовываемой поверхности. Подрезанные детали располагаются по краям или во внутренних углах – в незаметных частях. При наличии наружных углов раскладка начинается с них.

➤ **Укладка**

Уложить модуль деревянной мозаики по свежему клеевому слою (возможно применение жидких гвоздей, например: Titebond Heavy Duty (расход 1,4 тюбика/м²), наносятся на одну из склеиваемых поверхностей зигзагом либо небольшими, но частыми точками либо использование эпоксидного двухкомпонентного полиуретанового клея, например: BOSTIK TARBICOL PU-2K (расход 800-1000 г/м²) наносится на облицовываемую поверхность с помощью гребёнки 2,5-3 мм., расход 800-1000 г/м²) плотно прижимая его к облицовываемой поверхности (предотвращать выход клея сквозь швы мозаики). Излишки клея удаляются сразу.

➤ **Важно**

Обращаем внимание, что элементы деревянной мозаики в некоторых коллекциях расположены в шахматной раскладке по структуре дерева, тем самым для достижения необходимого результата композиции при укладке модулей мозаики необходимо соблюсти шахматное расположение элементов по волокнам.

➤ **Очистка и уход**

- ежедневная/периодическая сухая уборка от пыли осуществляется с помощью тряпки из микрофибры или метелкой для смахивания пыли;
- генеральный уход за мозаикой (раз в 3-5 лет), в средствах для пропитки должно быть не менее 25% масла.